



## A13 MY 17

### AUTOMATICO STANDARD

#### DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



#### DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,916 – 0,919	gr/cc	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	106	g	ASTM-D 1709
↓ MD	23		
Carico di rottura		M/Pa	ASTM-D 882B
→ TD	15		
↓ MD	225		
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882B
→ TD	290		
Potere collante (cling)	135	g	Produttore
Prestiro Garantito	90	%	Produttore
Prestiro Massimo	105	%	Produttore
Spessore	17	μ	

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.