

A22 MY 17
AUTOMATICO POWER

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE super per utilizzo automatico, per pallettizzatori con gruppo di prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,916 – 0,919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	140	g	ASTM-D 1709
↓	MD	36	
Carico di rottura		N/mm ²	ASTM-D 882B
→	TD	24	
↓	MD	353	
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882B
→	TD	455	
Potere collante (cling)	135	g	Produzione
Prestiro Garantito	138	%	Produzione
Prestiro Massimo	160	%	Produzione
Spessore	17	μ	

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.