

## A28 MY 12

### AUTOMATICO EXTRA NG

#### DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE EXTRA NEW GENERATION

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%



#### DATI

| Caratteristiche                    |      | Valori | Unità di misura | Metodo      |
|------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------|
| Resistenza all'impatto (dart test) |      | 90     | g               | ASTM-D 1709 |
| Resistenza alla trazione           | ↓ MD | 33     | Mpa             | ASTM-D 882B |
|                                    | → TD | 20     |                 |             |
| Allungamento a rottura             | ↓ MD | 355    | %               | ASTM-D 882B |
|                                    | → TD | 500    |                 |             |
| Resistenza allo strappo            | ↓ MD | 120    | gm              | ASTM-D 1922 |
|                                    | → TD | 270    |                 |             |
| HAZE                               |      | 1      | %               | ASTM-D 1003 |
| Brillantezza (45-gradi)            |      | 90     | %               | ASTM-D 2457 |
| Prestiro Garantito                 |      | 180    | %               | Produzione  |
| Prestiro Massimo                   |      | 200    | %               | Produzione  |
| Spessore                           |      | 12     | μ               |             |

Tolleranze: Lunghezza  $\pm 2.0$  mm - Larghezza  $\pm 2.0$  mm - Spessore  $\pm 1.5$  μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.